



Sirovinski sastav:	100% PES
Težina:	280g/m ² ± 5%
Širina:	148cm ± 2cm
Otpornost na abraziju (Martindale): (ISO 12947-2:1998+Cor1:2002)	> 100.000
Promena mera pri hemijskom čišćenju (%): (SRPS EN ISO 3759:2012/5077:2010)	
✕ Po dužini:	-0,5
✕ Po širini:	-0,5
Postojanost boje na trljanje: (ISO 105 X12:2001)	
✕ Suvo:	4 – 5
✕ Vlažno:	4 – 5
Postojanost boje prema hemijskom čišćenju Perhloretenom: (SRPS EN ISO 105-D01:2012)	
✕ Promena boje:	4 – 5
✕ Prelaz boje:	5/5
Postojanost boje prema vodi: (SRPS EN ISO 105-E01:2014)	
✕ Promena boje:	4 – 5
✕ Prelaz boje:	5/5
Postojanost boje na svetlost: (ISO 105 B02:1994+A1:1998+A2:2000)	3 – 4
Snaga kidanja: (ISO 13937-1:2000+Cor. 1:2004)	
✕ Osnova:	> 63 N
✕ Potka:	> 63 N
Performanse šepa: (ISO 13936-1:2004)	
✕ Osnova:	> 200 N
✕ Potka:	> 200 N
Otpornost na piling: (ISO 12947-2:1998+Cor. 1:2002)	4 – 5
AZO (štetne) boje:	Ne sadrži
DMF Dimetil fumarat:	Ne sadrži
Postupak održavanja:	

- ✕ Testiranje je rađeno na raličitim uzorcima i stoga su prezentovane prosečne indikativne vrednosti.
- ✕ Lech Fabrics Adria ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu neprimerenom upotrebom.
- ✕ Efekat krzanja materijala tokom korišćenja nameštaja je prirodna stvar.
- ✕ Migracija tekstilnih intezivnih i tamnih boja na svetlu je prirodna i neizbežna.
- ✕ Mehanička oštećenja ne mogu biti osnova žalbe.
- ✕ Kvalitet kontrolisali Jugoinspekt i Oeko-Tex.