













-  Mekanost na dodir
-  Visoka otpornost na abraziju
-  Veliki izbor dezena
-  Visok kvalitet
-  Cigaret test

Sirovinski sastav:	100% PES
Težina:	380g/m ² ± 5%
Širina:	140cm ± 2cm
Otpornost na abraziju (Martindale): (ISO 12947-2:2000+AC:2006+PN-EN 14465:2005+A1:2007)	> 100.000
Promena mera pri hemijskom čišćenju (%): (SRPS EN ISO 3759:2012/5077:2010)	
✕ Po dužini:	-0,5
✕ Po širini:	-0,5
Postojanost boje na trljanje: (ISO 105 X12:2005)	
✕ Suvo:	4 – 5
✕ Vlažno:	4 – 5
Postojanost boje prema hemijskom čišćenju Perhloretenom: (SRPS EN ISO 105-D01:2012)	
✕ Promena boje:	4 – 5
✕ Prelaz boje:	5/5
Postojanost boje prema vodi: (SRPS EN ISO 105-E01:2014)	
✕ Promena boje:	4 – 5
✕ Prelaz boje:	5/5
Postojanost boje na svetlost: (ISO 105 B02:2014-11 Metod 2)	4 – 5
Otpornost na piling: (ISO 12945-2:2002)	5
Cigaret test:	Da
Postupak održavanja:	    

- ✕ Testiranje je rađeno na različitim uzorcima i stoga su prezentovane prosečne indikativne vrednosti.
- ✕ Lech Fabrics Adria ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu nepravilnom upotrebom.
- ✕ Efekat krzanja materijala tokom korišćenja nameštaja je prirodna stvar.
- ✕ Migracija tekstilnih intezivnih i tamnih boja na svetlu je prirodna i neizbežna.
- ✕ Mehanička oštećenja ne mogu biti osnova žalbe.
- ✕ Kvalitet kontrolisali Jugoinspekt i Oeko-Tex.