



100% Biorazgradiv materijal



Vodoodbojan materijal

Sirovinski sastav:	100% PES
Težina:	265g/m <sup>2</sup> ± 5%
Širina:	145cm ± 2cm
Otpornost na abraziju (Martindale): (ISO 12947-2:2000)	104.000
Promena mera pri hemijskom čišćenju (%): (SRPS EN ISO 3759:2012/5077:2010)	
× Po dužini:	-0,5
× Po širini:	-0,5
Postojanost boje na trljanje: (ISO 105 X12:2005)	
× Suvo:	4 – 5
× Vlažno:	4 – 5
Postojanost boje prema hemijskom čišćenju Perhloretenom: (SRPS EN ISO 105-D01:2012)	
× Promena boje:	4 – 5
× Prelaz boje:	5/5
Postojanost boje prema vodi: (SRPS EN ISO 105-E01:2014)	
× Promena boje:	4 – 5
× Prelaz boje:	5/5
Postojanost boje na svetlost: (ISO 105 B02:2014-11 Metoda 2)	5
Otpornost na piling: (ISO 12945-2:2002)	4 – 5
AZO (štetne) boje:	Ne sadrži
DMF Dimetil fumarat:	Ne sadrži
Cigaret test:	Da
Postupak održavanja:	

× Testiranje je rađeno na raličitim uzorcima i stoga su prezentovane prosečne indikativne vrednosti.

× Lech Fabrics Adria ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu neprimerenom upotrebom.

× Efekat krzanja materijala tokom korišćenja nameštaja je prirodna stvar.

× Migracija tekstilnih intezivnih i tamnih boja na svetlu je prirodna i neizbežna.

× Mehanička oštećenja ne mogu biti osnova žalbe.

× Kvalitet kontrolisali Jugoinspekt i Oeko-Tex.